

SOFUGE MAXI

ADJUVANT POUR MORTIER D'IMPERMEABILISATION

✓ **SOFUGE MAXI**

est un adjuvant permettant la réalisation de mortier d'imperméabilisation en couche mince pour application directe sur parpaings.

✓ **Dosage:** pour 35 kg de ciment : 1 dose (1 L) de SOFUGE MAXI pour 17,5 L d'eau.

✓ **Consommation :** 1 dose pour environ 17 à 23 m² en 2 couches

✓ **SOFUGE MAXI**

Existe en noir

PRESENTATION

SOFUGE MAXI est un adjuvant permettant la réalisation de mortier d'imperméabilisation en couche mince pour application directe sur parpaings.

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméabilisation des vides sanitaires, radiers... Réalisation de coupures de capillarité pour éviter les remontées d'eau dans les murs, arases étanches. Recouvrable par : peinture, revêtement organique épais (RPE), enduit hydraulique rives, etc.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports : Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, exempts de laitance de ciment et d'huile de décoffrage. Les joints de parpaings doivent être convenablement remplis et arasés. Reboucher les nids de gravier du béton. Arrondir les angles rentrants et les pieds de paroi.

Dosage pour 35 kg de ciment : 1 dose (1 L) de SOFUGE MAXI pour 17,5 L d'eau. Sur support lisse type béton banché, ajouter à l'eau de gâchage 1 L de SOSUPERFIX pour 35 kg de ciment.

Préparation du mélange : Incorporer SOFUGE MAXI dans l'eau, puis le ciment sous agitation à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tr/min.), jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène.

Application : Température d'emploi : + 5°C à + 30°C. S'applique à la brosse ou à la lisseuse.
1ère couche : 1 à 1,5 kg/m² avec une brosse en couvrant parfaitement le support.

2ème couche : environ 0,5 kg/m² dès le changement de couleur de la 1ère couche.

Pour réaliser une coupure de capillarité (arase) : Appliquer 2 couches conformément à la norme XP P 10-202/ DTU 20-1 pour la disposition.

Pour obtenir une surface dure, serrer à l'aide d'une truelle. Après durcissement, ré-humidifier abondamment. L'épaisseur en tous points doit être comprise entre 1 et 2 mm minimum.

Consommation : 1 dose pour environ 17 à 23 m² en 2 couches.

Durée pratique d'utilisation du mélange : 50 minutes.

Délaï de remblaiement : 7 jours au minimum.

Délaï de recouvrement : 7 jours au minimum.

STOCKAGE

Stocker **SOFUGE MAXI** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel.

Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.

Durée de vie : 24 mois

SECURITE

Symboles de danger : Aucun

Phrases de risques : Aucune

Phrases de sécurité : Aucune



Tél. 05 62 34 03 51

Fax. 05 62 51 34 89

mail: contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des Platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. TARBES 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros