L151

# SOETANCH MS

## IMPERMEABILISANT MS LIQUIDE

✓ **SOETANCH MS**
**est une membrane d'étanchéité sous forme liquide .**

**Applicable même sur supports humides. Circulable (trafic piétons léger).**

**Excellente résistance aux UV, au vieillissement climatique, aux intempéries, aux cycles gel-dégel et à l'immersion. Résistance à la température de -40 °C à +90 °C.**

**CONSOMMATION MOYENNE :**
**1.2 à 1.4 kg m2 pour un toit ou une terrasse non circulable.**
**1.8 à 2kg pour un toit ou une terrasse circulable.**

SOKA FRANCE
Tél. 05 62 34 03 51
Fax. 05 62 51 34 89
mail: contact@soka-france.com
www.soka-france.com

1074 allée des platanes

**64160 BUROS**

### PRESENTATION

**SOETANCH MS** est une membrane d'étanchéité sous forme liquide de très haute performance destinée à la protection de différents supports dans le bâtiment, spécialement adaptée pour une utilisation en extérieur et intérieur. **SOETANCH MS** protège des effets néfastes de l'eau comme les fuites, la corrosion mais aussi peu réduire efficacement les bruits d'impacts.

### AVANTAGES

Applicable même sur supports humides. Circulable (trafic piétons léger). Economique : Pas besoin de primaire. 1 seule couche peut suffire. Bonne adhérence, sur tous matériaux sauf PE et PP. Bois et ses dérivés, béton, parpaing, brique, carrelage, faïence, granit, mosaïque, pierre, etc. Vieille étanchéité (bitume, aluminium). Zinc, laiton, cuivre, galvanisation, peintures, etc. Grande facilité d'application et d'utilisation, prêt à l'emploi (1 seul composant). Sans danger pour l'utilisateur, car sans : odeur, solvants, bitume, silicones ou isocyanates. Séchage rapide. Bonne opacité. Ininflammable. Excellente résistance aux UV, au vieillissement climatique, aux intempéries, aux cycles gel-dégel et à l'immersion. Résistance à la température de -40 °C à +90 °C.

### DOMAINE D'APPLICATION

Terrasses et toits-terrasses circulables et non circulables. Réparations et étanchéité de toiture, souche de cheminé et solin, balcon, loggia, douche. Réparations de l'intérieur d'une piscine, bassin, fontaine (pour eau non potable).

Etanchéité des surfaces verticales et horizontales de type murs de fondations, murs de caves(sans contrepression),soubassements…

### MODE D'EMPLOI

Conformément au DTU 59-1 et 59-3 : Les supports auront une pente minimum de 1%. Les surfaces à appliquer doivent être stables et très propres, dépoussiérées et dégraissées. Peut également s'appliquer sur des surfaces humides. Il peut être appliqué directement du récipient. Pour les plateformes praticables, il est recommandé l'installation d'une maille de renfort intermédiaire. La seconde couche ne doit pas être appliquée avant le séchage de la première (environ 6 heures à 23ºC)

### RENDEMENT

Le rendement minimum de chaque couche doit être de 0,7 kg/m2 pour les toits non praticables. Pour les toits praticables, le rendement de chaque couche doit être de 0,9 kg/m2. La membrane peut se dégrader prématurément, si l'on utilise à un rendement inférieur à celui qui est recommandé.

### STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C. Conservation : 18 mois.

### SÉCURITÉ

Consulter notre fiche de sécurité sur notre site **soka-France.com**

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.