L121

SOFUGE P

HYDROFUGE DE MASSE POUDRE

CONFORME A LA NORME NF EN 934-2

✓ **SOFUGE P** est une poudre blanche qui **Hydrofuge** dans la masse les bétons, mortiers, chaux et bâtards, ayant pour effet d'interdire le cheminement et la pénétration de l'eau et de les préserver contre les effets de l'humidité.

✓ **SOFUGE P** s'emploie à raison de **1 dose de 35 g pour 35 kg de liant hydraulique**.
…

✓ pour tous travaux d'étanchéité le dosage est de 2 à 4 doses selon travaux

PRESENTATION :

SOFUGE P est une poudre blanche qui **Hydrofuge** dans la masse les bétons, mortiers, chaux et bâtards, ayant pour effet d'interdire le cheminement et la pénétration de l'eau et de les préserver contre les effets de l'humidité.

DOMAINES D'APPLICATION :

Cuvelage et tous enduits d'étanchéité. Piscines. Cuves, citernes. Egouts, canalisations. Fondations. Bétons enterrés. Terrasses. Château d'eau. Enduits d'imperméabilisation de masse (taloché, gratté, lissé, écrasé). Dallages, radiers. Finitions de couverture (faitage, solins, rives, enduits de cheminées, etc…). Elément de préfabrication (effet perlant)

- Pierre reconstitué.
- Parement.
- Dalles de piscine.
- Etc.

PS : pour tous travaux d'étanchéité le dosage est de 2 à 4 doses selon travaux

AVANTAGE

Produit concentré. Très économique. Augmente la qualité des enduits. Compatible avec les enduits prêts à l'emploi en renforçant dans la masse l'hydrofuge (aucune modification de teinte). Protection accrue contre le vieillissement.

Diminue les remontées capillaires et améliore la résistance aux cycles gel/dégel. S'oppose efficacement aux infiltrations.

Ne diminue pas les résistances mécaniques. Ne modifie pas le temps de prise. Sans chlorure.

MODE D'EMPLOI :

Conformément au DTU 20.1, les supports de maçonnerie à traiter doit être propre, solide, compact et non-gras.
Les efflorescences salines ainsi que tous autres matériaux pouvant empêchés une bonne adhérence doivent être éliminée.
Les fissures doivent être traitées.
Les supports seront humidifiés, en évitant toutes stagnations d'eau avant l'application du revêtement d'imperméabilisation.

<u>Mise en œuvre :</u>

SOFUGE P s'emploie à raison de **1 dose de 35 g pour 35 kg de liant hydraulique**.
Dans certain cas le dosage pourra être doublé (nappe phréatique, poussée négative, enduit plein ouest, réserve d'eau, etc.)

SOFUGE P doit être saupoudré à sec sur une partie des agrégats.
Laisser tourner 1 minute les agrégats secs avec l'hydrofuge SOFUGE P**.**
Faire complément des agrégats avant d'ajouter l'eau de gâchage.
Malaxer.
Application manuelle ou en machine.

Enduit prêt à l'emploi :
Ajouter 10 g ou 17 g selon par sac d'enduit suivant les marques.
La quantité de liant chaux /ciment varie suivant les marques.
Elle est égale à 2 fois la quantité d'eau de gâchage.

Exemple :

Pour un sac d'enduit de 30 kg, si la quantité d'eau indiquée sur le sac d'enduit = 5L.
La quantité de liant = 10 kg.
Dosage SOFUGE P **10 g.**

CARACTERISTIQUES

Présentation : Dose de 35 g

Aspect : Poudre blanche

PH : 7 ±0.05

Conservation: 1 an en emballage **d'origine fermé**

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Stocker à l'abri du gel.
Stocker à l'abri de l'humidité.
Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5°C.
Ne contient ni chlore, ni sucre, ni sulfate.

FDS sur www.soka-France.com

SOKA
FRANCE
Tél : 05 59 83 20 56
mail : contact@soka-france.com
www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes **64160 BUROS**
N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros