

# SOIMPER C

## HYDROFUGE DE SURFACE EN PHASE AQUEUSE CONCENTRE

✓ **SOIMPER C** est un hydrofuge de surface incolore en phase aqueuse, diluable à l'eau,

✓ employé pour l'imprégnation des matériaux de construction, maçonneries, bétons, enduits, plâtres, terres cuites...

Après application, **SOIMPER C** réagit avec l'air et le support afin de réduire la porosité de surface, stopper les remontées capillaires et éviter la pénétration d'eau tout en laissant respirer le support.

### CONSOMMATION

**MOYENNE** : Après dilution, 0.25 à 0.5 litre au m<sup>2</sup> en 1 couche selon la porosité.

Dilution 1L de SOIMPER C  
POUR 4L d'eau

### PRESENTATION

**SOIMPER C** est un hydrofuge de surface incolore en phase aqueuse, diluable à l'eau, employé pour l'imprégnation des matériaux de construction, maçonneries, bétons, enduits, plâtres, terres cuites...

Après application, **SOIMPER C** réagit avec l'air et le support afin de réduire la porosité de surface, stopper les remontées capillaires et éviter la pénétration d'eau tout en laissant respirer le support.

**SOIMPER C** apporte une protection durable contre l'incrustation de salissures, poussières, mousses, lichens, efflorescences dues aux remontées capillaires, et la dégradation des matériaux par le gel.

### DOMAINES D'APPLICATION

**SOIMPER C** s'applique sur support sec ou humide (non ruisselant). Il ne modifie pas la perméabilité au gaz. Il convient pour les pierres, les bétons, les bétons cellulaires, les briques, les tuiles, les enduits, les plâtres... **SOIMPER C** n'est pas volatil (formulation aqueuse) et s'utilise en atmosphère confinée.

### MODE D'EMPLOI

Agiter **SOIMPER C** avant emploi.

Diluer **SOIMPER C** à raison de 1 volume pour 4 volumes d'eau.

Appliquer **SOIMPER C** sur surfaces propres, brossées, débarrassées des parties non adhérentes.

Pulvériser **SOIMPER C** en UNE SEULE COUCHE, de bas en haut, jusqu'à saturation.

Pulvériser à 10cm environ des supports à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression.

Pour les supports très peu poreux, préférez l'emploi de **SOIMPER** qui présente un meilleur pouvoir de pénétration des supports.

**CONSOMMATION MOYENNE** : Après dilution, 0.25 à 0.5 litre au m<sup>2</sup> en 1 couche selon la porosité.

### CONSEILS D'UTILISATION

**SOIMPER C** résiste au froid jusqu'à -10°C, mais il doit être obligatoirement employé à une température supérieure à +5°C. **SOIMPER C** développe toutes ses qualités

imperméabilisantes au bout de 48 heures et reste sensible à la pluie durant 24 heures après sa mise en œuvre.

Si l'application de **SOIMPER C** donne lieu à l'apparition de sels blanchâtres de potassium, par exemple sur des supports peu poreux ou des surfaces foncées, les éliminer par un lavage à l'eau, sans broissage, après séchage complet.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le verre et les matériaux céramiques peuvent être dépolis, éviter les projections ou rincer aussitôt à l'eau.

Dans le cas de supports pouvant craindre un changement d'aspect, faire un essai préalable sur une petite surface cachée.

### STOCKAGE

Stocker **SOIMPER C** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

Conserver à température comprise entre -10°C et +25 °C.

Durée de vie : 24 mois

### SECURITE

Symboles de danger :



Corrosif.

Contient du : EC 215-181-3  
HYDROXYDE DE POTASSIUM

EC 250-807-9 POTASSIUM  
METHYLSILANETRIOLATE

Phrases de risques : R34 - Provoque des brûlures.

Phrases de sécurité : S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S60 - Eliminer le produit et son récipient comme déchet dangereux.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros

  
**SOKA**  
FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : [contact@soka-france.com](mailto:contact@soka-france.com)

[www.soka-france.com](http://www.soka-france.com)