

# SOPINT AH

## PEINTURE ANTI-HUMIDITE / PEINTURE ISOLANTE

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 7B1

✓ **SOPINT AH** est une peinture de fond et de finition prête à l'emploi pour bloquer l'humidité et la formation de salpêtre à base de résine PLIOWAY® en phase solvant dans les lieux et les supports régulièrement humides.

✓ **SOPINT AH** s'applique dans les lieux régulièrement humides : caves, sous-sols, cuisine, salle d'eau, soubassements non enterrés. En intérieur comme en extérieur dans toutes les pièces de la maison, sur les briques, parpaings, bétons, bois, plâtres, plaque de plâtres, stucs, terre cuites, pierres, fibrociments.

Consommation moyenne :  
1 Kg 4 à 5 m<sup>2</sup> par couche

**SOPINT AH** : est une peinture prête à l'emploi.

Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons et mortiers neufs.

### PRÉSENTATION

**SOPINT AH** est une peinture de fond et de finition prête à l'emploi pour bloquer l'humidité et la formation de salpêtre à base de résine PLIOWAY® en phase solvant dans les lieux et les supports régulièrement humides. Recouvrable de peinture à base de résine Pliolite®, acrylique, vinylique à l'eau ou au solvant, papier peint, faïence, carrelage, enduits, plâtre.

**SOFIX** de fonds en solution. Traités les fissures stabilisées avec notre mastic **SOMAST**.

Sur les anciennes peintures laquées dépolir la surface. Reboucher les trous à l'aide de **SOFIN**.

Bétons, enduits de ciment, brique, plâtre et dérivés conformes au D.T.U 23/1 et 26/1 : travailler en direct.

### DOMAINES D'APPLICATION

S'applique dans les lieux régulièrement humides : caves, sous-sols, cuisine, salle d'eau, soubassements non enterrés. En intérieur comme en extérieur dans toutes les pièces de la maison, sur les briques, parpaings, bétons, bois, plâtres, plaque de plâtres, stucs, terre cuites, pierres, fibrociments.

### Précautions :

Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de l'état des fonds à mettre en peinture.

Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons et mortiers neufs.

### Mise en œuvre :

**SOPINT AH** est prête à l'emploi. Elle s'applique en 2 couches sur fonds préparés.

La 1<sup>ère</sup> couche pourra être diluée à 5% (soit 50 ML pour 1L de peinture) avec du **SONETT BROSS** sur support poreux ou farinant.

**SOPINT AH** peut être teintée avec un colorant universel (3% maxi, soit 30 ML pour 1L de peinture).

En recouvrement par de l'enduit, plâtre, faïence, carrelage, prévoir une impression type **SOSUPERFIX**.

### AVANTAGES

Renforcé en ciment blanc. Applicable directement sur support humide ou froid. Excellente barrière contre les remontées cristallines et le salpêtre. Peinture fongicide évite la formation de mousses, champignons. Lessivable. Aspect mat. Micro -poreuse. Finition propre, sans doquage avec une grande résistance aux moisissures. Recouvrable. Ne craint pas le gel. Inodore.

### MODE D'EMPLOI

Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 59-1:

Préparation des supports : Les supports doivent être sains, propres, exempts de poussière, graisse, huile. Sur les anciennes peintures laquées dépolir la surface. Rincer à l'eau. Dans le cas de fonds farinant appliquer

### APPLICATION

**Conditions d'application:** DTU 59-1 - Conformément à la norme NF P 74-201-1

**Température d'application:**  
Entre +5°C et +35 °C.

### Hygrométrie:

En extérieur, ≤ 80% d'humidité relative

En intérieur, ≤ 65% d'humidité relative.

**Matériel d'application:** Brosse, rouleau, pistolet Airless.

**Nettoyage du matériel:** SONETT BROSS.

### SECURITÉ D'EMPLOI

Bien refermer après usage. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des lunettes lors de l'application. En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince œil et consultez un médecin avec la fiche sécurité. Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.soka-france.com](http://www.soka-france.com).

### CARACTERISTIQUES

**SOPINT AH** est une peinture blanche onctueuse, aspect mat, prête à l'emploi, rendement 3 à 5 m<sup>2</sup> par L et par couche selon la porosité du support. Séchage 2 heures au toucher et recouvrable au bout de 12 heures.

-Ne convient pas pour l'étanchéité des maçonneries enterrées (fondations, piscine, ...).

-Permet une étanchéité sans cloquage, mais ne saurait se substituer aux nécessités de drainage habituelles.

### STOCKAGE

**SOPINT AH** doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec, stocker à l'abri de la chaleur.

Conservation:

2 ans en emballage d'origine fermé

**SOPINT AH** ne peut pas être utilisé sur des surfaces en contact alimentaire, mais pourra être recouverte.