

SODECAP P

DECAPANT GELIFIE NOUVELLE GENERATION

✓ Prêt à l'emploi

✓ **SODECAP P** est un décapant gélifié universel nouvelle génération, ne contenant pas de Chlorure de Méthylène

Sa consistance gélifiée permet une application aisée sur des surfaces verticales.

Ne coule pas.

Appliquer 1L pour 0,5 à 2,5m² suivant les travaux.

Eviter d'appliquer sur surfaces mouillées.

PRESENTATION

SODECAP P est un décapant gélifié universel nouvelle génération, ne contenant pas de Chlorure de Méthylène, efficace pour le décapage et l'élimination des revêtements glycérophthaliques, acryliques, polyuréthane, RPE, lasures sur tous supports. Ne contient pas de NMP (N-Méthyl-2-Pyrrolidone), sans potasse et soude. Pénètre par la porosité, les grains ou la microfissuration des revêtements. Permet de ramollir, de faire cloquer et supprimer l'adhérence des revêtements sur le support.

AVANTAGES

Produit très polyvalent. Sa consistance gélifiée permet une application aisée sur des surfaces verticales. Ne coule pas. Action rapide. Contient 1% de paraffine. Ne noircit pas le bois et n'oxyde pas les métaux. N'attaque pas le verre, la faïence, les pierres, le plâtre, les métaux. Produit prêt à l'emploi.

DOMAINES D'APPLICATION

Décapage des surfaces verticales et horizontales. Décapage de toutes surfaces (façades, volets, portes, portails, planchers, meubles, etc.). Décape différents revêtements du bâtiment : RPE (Revêtement Plastique Epais) Acrylique, vinylique, alkyde, polyuréthane, Pliolite, glycérophthalique, Peinture de sol (époxy, polyuréthane, acrylique) Colles, encres, vernis, graffiti, etc. Joints à base de colle époxy. Sur plâtre, béton, mortier, ciment, pierres enduits minéraux, briques, pâte de verre, bois, métaux... Dissout le polystyrène

MODE D'EMPLOI

Les supports doivent être sains, propres. Appliquer à la brosse, pinceau, rouleau ou pulvérisateur à joint VITON sur supports secs.

Laisser agir en fonction de l'épaisseur. Appliquer 1L pour 0,5 à 2,5m² suivant les travaux.

Travailler par petites zones successives. Enlever le film ramolli ou "frisé" à la spatule, à la laine d'acier ou à la brosse métallique, puis rincer à l'eau chaude ou froide. Sur de grandes surfaces, un rinçage haute pression, minimum 120 bars, est recommandé. En cas de forte épaisseur et selon la nature du produit à décaper, l'opération pourra être renouvelée plusieurs fois. Le temps de réaction de **SODECAP P** sera modifié selon la température (froid) du support et du produit. Après élimination complète du décapant, rinçage et séchage, la surface est prête à recevoir un nouveau traitement immédiatement.

Recommandations : Eviter d'appliquer sur surfaces mouillées. Dans le cas où une pellicule blanche apparaîtrait lors du séchage de SODECAP P, nettoyer celle-ci avec SONET-BROSS. Risque que le revêtement appliqué ne pénètre pas dans le support.

APPLICATION

Matériel d'application : Pinceau, rouleau, brosse, pulvérisateur

Température d'application : + 5°C à +25°C Rendement : 0,5 à 2,5 m² / L

Nettoyage du matériel : Eau tiède (ne pas laisser sécher) Les temps de décapage sont plus longs qu'avec l'ancienne génération selon les températures et l'aspect visuel est très différent d'un revêtement à l'autre.

Selon les types de revêtement le temps de nettoyage de SODECAP P est de 40 min à 4h.

STOCKAGE

SODECAP P doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

2 ans en emballage d'origine fermé.

Stocker le produit entre +5°C et +25°C.

SECURITE

Bien refermer après usage.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Porter des gants et des lunettes lors de l'application.

En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

FDS sur [soka-France.com](http://soka-france.com)



Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes **64160 BUROS**

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros