

SOCOL +

LIANT D'ADHERENCE TOUS SUPPORTS

✓ **SOCOL +** est un liquide épais à base de résine synthétique et de charges spécifiques (granuleux) permettant l'accroche pour tous mortiers / enduits hydrauliques.

Tous supports.

Recouvrable à partir de 1h et pendant plusieurs jours.

Consommation moyenne : 200 à 300gr au m².

PRESENTATION

SOCOL + est un liquide épais à base de résine synthétique et de charges spécifiques (granuleux) permettant l'accroche pour tous mortiers / enduits hydrauliques. **SOCOL +** permet une forte accroche aux supports usuels du bâtiment tels que le béton, le carrelage, la pierre, le bois, les anciennes peintures, etc.

AVANTAGES

- Coloré en BLEU pour un meilleur contrôle visuel.
- Régularise les fonds.
- Bon accrochage sur les supports minéraux.
- Bonne adhérence des produits associés (enduits, ragréages, mortier-colles, colles).
- Recouvrable à partir de 1 heure ET pendant plusieurs jours.
- Simple d'emploi.
- Non toxique et ininflammable.
- Réduit le retrait et le faïençage.
- Permet de surfacer en couche très mince.

DOMAINE D'APPLICATION

- Primaire d'accrochage pour enduit (ciment ou chaux).
- Primaire avant d'application de béton ciré.
- Application sur enduit avant collage de carrelage avec des mortiers colles.

S'utilise sur une multitude de supports tels que Béton, Mortier, Enduit, Pierre, Brique, Ancienne peinture adhérente, Bois, Blocs de coffrages en polystyrène, ...

MODE D'EMPLOI

Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 59-1 :

Préparation des supports : Les bétons et enduits de ciment, crépis de ciment doivent être sains, secs et propres.

- Eliminer Les laitances avec **SODECAP** ou **SODECAP BIO**. Les traces d'huiles, graisses avec **SOCLEAN HP**. Les couches d'anciennes peintures non adhérentes avec **SODECAP P**. Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage). Les parties métalliques seront isolées avec **SOCOVER**. Les traces de salpêtre avec **SODECAP** ou par brossage à la brosse dure.
- Rincer à l'eau avec un nettoyeur haute pression.
- Traiter les fissures stabilisées avec notre mastic **SOMAST**.
- En cas d'arrivée d'eau permanente, utiliser **SOETANCH FLASH**.
- En cas de poussée négative, utiliser **SOSEC**.

Précautions : Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de l'état des fonds à mettre en peinture.

- Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons et mortiers neufs.
- Ne pas appliquer sur des supports gelés, en cours de dégel ou gel menaçant.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds et part temps menaçant.
- Ne pas appliquer sur des anciennes peintures époxy.
- Attention au point de rosée.

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : Liquide pâteux bleu

Aspect du film : Granuleux bleu

Masse volumique : 1.10 ±0.05 g.cm-3

Rendement : De 200 à 300 g/m2
(Varie selon la porosité et la rugosité du support)

COV (directive 2004/42/CE) :
Valeur limite en UE pour ce produit
(cat. A/h)* : 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum
5g/L.

Stockage : 1 an en emballage
d'origine fermé.

Stocker à l'abri du gel entre +5°C et
+25°C.

Ne peut pas servir de primaire pour
les peintures.

Ne pas appliquer sur support acide et
sur une peinture souple.

**Attention : Ne peut pas être
considéré comme un primaire
imperméabilisant**

- Les supports en béton ou en
enduit de ciment :

- Doivent être exempts de
laitance de ciment et avoir un
état de surface du type
parement courant ou soigné [Cf.
NF P 18-201 (référence DTU
21) et NF P 15-201-1 (référence
DTU 26.1)],
- Doivent présenter une
cohésion superficielle d'au
moins 1 MPa sur béton et 0,5
MPa sur mortier (mesure par
l'essai de traction directe).

Application :

Température d'application :
Entre +5°C et +30°C

Matériel d'application : Brosse,
rouleau

Temps pour l'application des
produits de recouvrement :
Minimum entre 1 et 2 heures
(selon conditions climatiques)
Maximum 4 jours (protéger la
surface des poussières et des
intempéries)

Nettoyage du matériel : Eau (ne
pas laisser sécher) **SODECAP
P** après séchage.



Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes **64160 BUROS**

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros